

### ZIGGER WHITE DECOR – АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА



БЕЛЫЙ

**ZIGGER WHITE DECOR** - монтажный клей для декора на основе водной дисперсии акрилового сополимера.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Приклеивание изделий из вспененных материалов на типичные пористые основания - бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон, древесина.
- Рекомендуется для быстрого монтажа лепнины, карнизов, молдингов и галтелей, орнаментов, бордюров, багетов, потолочных и стеновых панелей из вспененного пластика, пробки, наличников, уголков, легких изделий из ПВХ, ЛДФ, древесины.
- Отлично подходит для приклеивания изделий из пенополистирола (стиропора), пенополиуретана, дюрполимера, гипса на минеральные и древесные основания. Может использоваться при ремонте керамической плитки, в качестве шпатлевки и заделки швов и стыков элементов декора.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Быстрое и прочное склеивание
- Использование в качестве шпатлевки и для заделки швов
- Эластичный за счет специальной формулы
- Можно окрашивать после отверждения
- Не содержит растворителей - без запаха
- Не желтеет
- Не токсичен, не горюч
- Морозостойкий до -20 °С
- Влагостойкий

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	белый
Время пленкообразования, мин	10-15*
Время полного отверждения, ч	48*
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,35
Твердость по Shore A, у.е.	28
Максимальный коэффициент удлинения, %	150
Температура применения, °С	+5...+40
Температура хранения, °С	+5...+25
Термостойкость шва, °С	-20...+60
Упаковка	Картридж/туба
Расход (картридж), г/м <sup>2</sup>	200-400
пог. м	12**
Объем налива, мл / вес брутто, г (картридж)	280/400
Вес брутто тубы, г	250

\*Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности воздуха, размера шва и типа склеиваемых поверхностей.  
\*\*При нанесении слоем шириной 5 мм.

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхности должны быть сухими, чистыми, тщательно очищенными от жира, масла, пыли и других загрязнений. Срезать наконечник картриджа до резьбы, навинтить насадку на картридж и срезать её под углом 45°, вставить картридж в пистолет. Клей наносить на основание или приклеиваемый материал полосами или точно. Плотно и равномерно соединить поверхности. Время корректировки 10-15 минут. Время полного отверждения - до 48 часов. Излишки клея до отверждения очищаются водой, после отверждения – механическим способом.

**ВНИМАНИЕ:** Одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой (впитывать воду).

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо соблюдать общие правила техники безопасности. Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. Не применять для склеивания материалов, постоянно находящихся под воздействием воды. Не применять при температуре окружающей среды ниже +5 °С и в условиях высокой влажности. Не подходит для приклеивания зеркал, оргстекла, полипропилена, полиэтилена, силикона, тефлона, неопрена и битумных поверхностей.

#### ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +25 °С. Срок хранения открытой упаковки ограничен. Срок годности 18 месяцев с момента изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

#### СОСТАВ:

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители, функциональные добавки.

Произведено по заказу:  
ООО «Силэнт Трейд»  
115569, г. Москва, Каширское шоссе, д.80  
Тел.: +7(495)105-94-33  
info@germetik-group.ru