

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МАРТ 2022.

Краска для потолков на водной основе Elcon



ТУ 2316-086-51218143-2011

ТИП

Акриловая краска на водной основе.

СОСТАВ

Акриловая смола, латекс, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Краска для потолков на водной основе Elcon предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений.

ЦВЕТ

Белый.

СВОЙСТВА

- Высокая степень укрывистости, белизны и матовости
- Не выделяет вредные вещества после высыхания
- Колеруется по каталогам Spirit, Monicolor, NCS, RAL
- Наносится на бетон, штукатурку, кирпич и обои
- Срок службы покрытия до 12 лет

УПАКОВКА

- 2,5 л
- 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 2316-086-51218143-2011
1. Внешний вид покрытия	После высыхания должна образовывать гладкую, однородную, без пор, трещин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность
2. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
3. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с, не менее	180
4. Время высыхания до степени 3 при температуре 20 °С, ч, не более	1
5. Степень перетира, мкм, не более	25
6. Водородный показатель (рН)	6,5–9,5
7. Укрывистость высушенной пленки, г/м ² , не более	110
8. Устойчивость к влажному истиранию, класс	3-5
9. Морозостойкость, циклы, не менее	5

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Краску наносят на сухую и чистую поверхность. Непрочные старые покрытия удаляют. Перед нанесением тщательно перемешивают. Окрашиваемые поверхности обрабатывают акриловой грунтовкой. Наносят кистью, валиком или краскопультом на сухую подготовленную поверхность в 1–2 слоя. Не проводить работы при температуре ниже +5°С. Перед применением краску можно разбавить не более чем 5% водой и тщательно перемешать. При пневматическом нанесении давление воздуха 1,5–2,5 кгс/см², диаметр сопла 1,8–2,5 мм.

РАСХОД

Теоретический расход краски для потолков на водной основе Elcon при нанесении в один слой – 150–190 г/м² без учета технологических потерь. Расход материала зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода нанесения покрытия, наличия навыков работы.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Сушка покрытия при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – 1 час. Второй слой краски можно наносить не ранее чем через 12 часов.

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода дистиллированная. Не более 5% от общей массы.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Вода дистиллированная.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев.

ХРАНЕНИЕ

Акриловую краску на водной основе хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С, на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Запрещается производить нанесение краски в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. При попадании краски на кожу, в глаза немедленно промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт безопасности
- Паспорт качества
- Сертификат соответствия

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее