

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ЯНВАРЬ 2023.

Акриловый лак для дерева Elcon



ТУ 20.30.11-099-51218143-2017

ТИП

Лак на основе акриловых смол.

СОСТАВ

100% акриловая дисперсия, биозащитные и специальные добавки, вода.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Колеруемый полуматовый 100% акриловый лак предназначен для защитно-декоративной отделки стен, потолков, деревянной мебели снаружи и внутри помещений. Используется для защиты ранее неокрашенных деревянных панелей, вагонки, досок, бревен и т.д. Может использоваться для кирпичных и каменных поверхностей. Не предназначен для лакирования напольных покрытий и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с водой.

Лак быстро сохнущий, практически не имеет запаха. Наносится легко и равномерно, без потеков и следов от инструмента. Защищает древесину от влажности, загрязнений, грибка, плесени. Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких моющих средств. При соблюдении правил нанесения обеспечивает защиту древесины внутри помещений до 10 лет.

Лак колеруется по каталогам TROX и COLTEC WOOD.

ЦВЕТ

Бесцветный (база под колеровку).

СВОЙСТВА

- Срок службы покрытий до 10 лет
- Для наружных и внутренних работ
- Защищает от насекомых, грибка, мха
- Наносится на дерево, кирпич и камень
- Колеруется по каталогам TROX, COLTEC WOOD

УПАКОВКА

- 0,9 л
- 9 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.30.11-099-51218143-2017
1. Внешний вид покрытия	Прозрачная однородная полуматовая пленка
2. Внешний вид лака	Белая подвижная жидкость
3. Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее	23-36
4. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее	24,0
5. Вязкость по вискозиметру Брукфилда RVDV-II+ при температуре (23±0,5) °С, сПз (мПа·с)	2000-4000
6. Время высыхания до степени 3: • при температуре 20 °С, ч, не более	3
7. Водородный показатель (рН)	7-9
8. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2)°С, ч, не менее	8

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от смол и других загрязнений. Старые покрытия удалить. Перед окраской снаружи помещений рекомендуется предварительно обработать древесину трудновываемым биозащитным грунтом Elcon. Перед применением лак тщательно перемешать. В таре лак имеет белый оттенок, после высыхания становится полностью прозрачным. Наносить в 2–3 тонких слоя кистью или валиком по направлению древесных волокон. Рекомендуется окрашивать всю по-

верхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания. Следующий слой наносить через 8 часов. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна опускаться ниже +10 °С. Лак колеруется по каталогам TROX и COLTEC WOOD. Сразу после работы инструменты очистить водой. Остатки материала не сливать в канализацию и водоёмы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

РАСХОД

Расход лака для однослойного покрытия по гладкой непористой поверхности — 1 л / 7-10 м². Точный расход зависит от впитывающих свойств и качества обработки древесины.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20 °С и влажности воздуха 65% время высыхания от пыли – 1 час, полное высыхание – 24 часа.

РАЗБАВИТЕЛЬ

В разбавлении продукт не нуждается.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Мыльная вода.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца.

ХРАНЕНИЕ

Лак хранить в сухом, прохладном месте при температуре от +5 °С до +35 °С. Беречь от замерзания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать рядом с работающими нагревательными приборами. Вскрытую тару хранить с плотно закрытой крышкой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА

- Свидетельство о государственной регистрации
- Паспорт качества



Изготовитель:

Произведено в ЗАО «Декарт», Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская, 31, по заказу ООО «Элкон».
ООО «ЭЛКОН»
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru



Подробнее