



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

V6 DECOR FIX – АКРИЛОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА

V6 DECOR FIX - монтажный клей на основе водной дисперсии акрилового сополимера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Приклеивание различных элементов декора и интерьера на пористые основания - бетон, гипсокартон, древесина штукатурка, кирпич.
- Рекомендуется для монтажа лепнины, карнизов, молдингов, бордюров, потолочных и стеновых панелей из вспененного пластика, наличников, уголков, легких изделий из ПВХ и ЛДФ.
- Отлично подходит для изделий из пенополистирола (стиропора), пенополиуретана и пенопласта.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Прочная фиксация.
- Эластичный, влагостойкий.
- Заделка трещин, щелей и неровностей.
- Контроль и точность нанесения.
- Не стекает с вертикальных поверхностей и потолка.
- Можно шлифовать и окрашивать после высыхания.
- Без запаха и растворителей.
- Не токсичен, не горюч.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхности должны быть сухими, чистыми, тщательно очищены от жира, масла, пыли и других загрязнений. Работы рекомендуется проводить при температуре от +5 до +35 °С. Срезать наконечник тюбика. Клей наносить на основание или приклеиваемый материал полосами или точечно. Плотно и равномерно соединить поверхности. Время корректировки 10-15 минут. Время полного отверждения – не менее 48 часов. Излишки клея до отверждения очищаются водой, после отверждения – механическим способом.

ВНИМАНИЕ! Одна из склеиваемых поверхностей должна быть пористой (впитывать воду).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	белый
Время пленкообразования, мин	10-15*
Время полного отверждения, ч	48*
Плотность, г/см ³	1,35
Твердость по Shore A, у.е.	28
Максимальный коэффициент удлинения, %	150
Температура применения, °С	+5...+35
Температура хранения, °С	+5...+25
Термостойкость шва, °С	-20...+60
Вес брутто, г	100

**Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности воздуха, размера шва и типа склеиваемых поверхностей.*

ПРИМЕЧАНИЕ:

Необходимо соблюдать общие правила техники безопасности. Рекомендуется провести предварительные испытания адгезии перед склеиванием. Не применять для склеивания материалов, постоянно находящихся под воздействием воды. Не применять при температуре окружающей среды ниже +5 °С и в условиях высокой влажности. Не подходит для приклеивания зеркал, оргстекла, полипропилена, полиэтилена, силикона, тефлона, неопрена и битумных поверхностей.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ:

Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +25 °С. Срок хранения открытой упаковки ограничен. Срок годности 18 месяцев с момента изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

СОСТАВ:

Водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки.



БЕЛЫЙ

СРОК ГОДНОСТИ: Срок годности 18 месяцев с момента изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в закрытой упаковке в сухом помещении при температуре от +5 до +25 °С. Срок хранения открытой упаковки ограничен